

09.04.2024

Hobuco®

KARTA TECHNICZNA

BORDO #[#]_#

KARTA TECHNICZNA

Panele winylowe
BORDO GlueDown
BORDO Click SPC

Hobuco®

SPECYFIKACJA PRODUKTU	NORMA EN ISO 10582	BORDO GLUEDOWN	BORDO CLICK SPC
VFUGA		V4	V4
OPAKOWANIE		4,13 m ²	1,32 m ²
PALETA		214,76 m ²	68,52 m ²
KLASYFIKACJA UŻYTKOWA CLASSIFICATION	EN ISO 10874	23/33/42	23/33/42
GRUBOŚĆ CAŁKOWITA TOTAL THICKNESS	EN ISO 24346	2,5 mm	5,5 mm + 1,5 mm
ZINTEGROWANY PODKŁAD PAD (IXPE)		-	1,5 mm korek
GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ THICKNESS OF WEARLAYER	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
WYMIARY (MM) DIMENSIONS	EN ISO 24342	187 x 1227	180 x 1220
WAGA CAŁKOWITA TOTAL WEIGHT	EN ISO 23997	4500 g/m ²	11400 g/m ²
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ABRASION GROUP	EN 660-2	T	T
ODPORNOŚĆ BARW NA ŚWIATŁO LIGHT STABILITY	EN ISO 105-B02	6-7	6-7
KLASA OGNIOWA REACTION TO FIRE	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA ACOUSTICAL IMPACT NOISE REDUCTION	EN ISO 717-2	6 dB	19 dB
STABILNOŚĆ WYMIAROWA DIMENSIONAL STABILITY	EN ISO 23999	≤0,17%	≤0,10%
WGNIECENIA RESZTKOWE RESIDUAL INDENTATION	EN ISO 24343-1	≤0,10 mm	≤0,10 mm
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICALS	EN ISO 26987	OK	OK
ODPORNOŚĆ TERMICZNA THERMAL RESISTANCE	EN 12667	0,027 m ² k/W	0,054 m ² k/W
OGRZEWANIE PODŁOGOWE UNDERFLOOR HEATING SUITABLE	EN 12524	OK max 30°C	OK max 30°C
ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ ANTI-STATIC CHARACTERISTICS	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ SLIPRESISTANCE	EN 13893	> 0,30	≥ 0,30
	DIN 51130	R10	R10
GWARANCJA DOMOWA RESIDENTIAL WARRANTY		15 lat	dożywotnia
GWARANCJA KOMERCYJNA COMMERCIAL WARRANTY		5 lat	5 lat

